

ALUMINIUM 940/1HT (250°)

Finition aluminium à base de liant caoutchouc isomérisé

Destination :	Pour tuyauteries, cheminées, caniveaux de four. Pour intérieur et extérieur.
Propriétés :	Finition au caoutchouc isomérisé. Assure la protection des structures métalliques portées à une température allant jusqu'à 250°C. Applicable sur lui-même ou sur le primaire 109/1HT.
Classification :	NM 03.3.009 Famille 1 - Classe 8b.

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide	
Poids spécifique	0,96 ± 0,02	
Extrait sec volumique	60 % ± 2%	
Point d'éclair	30°C (coupe fermée)	
Aspect du film	Satiné.	
Rendement théorique	10 m ² /kg par couche sur surface lisse	
Épaisseur du film sec	60 µm par couche sur surface lisse	
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière	1 h
	Sec manipulable	2 h
	Sec recouvrable	12 h
Teintes	Gris argent.	
Conditionnement	1 kg - 5 kg	
Conservation	1 an sous abri en emballage d'origine fermé.	

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application

Pistolet - Pinceau - Rouleau

Dilution

D2. Jusqu'à 15% selon le moyen d'application.

Préparation du produit

Bien remuer avant sa mise en œuvre.

Nettoyage des outils

Diluant D2.

Conditions d'application

Support

Non revêtus :

Métalliques.

Revêtus :

Nous consulter.

Système d'application

Support

Préparation des fonds

Finition

Métalliques neufs

Sur Primaire Prozinc 109/1HT ou sur le 940/1HT.

Métalliques revêtus

Nous consulter

1 à 2 couches de PROZINC 940/1 HT.

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

*N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.
Révision 1 du 07/04*

PRODEC

Allée des Glâveux & Allée des Orchidées, Ain Sebââ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

