

# APPRET AU FOUR 5660

Apprêt mono composant à séchage au four à base de résine Alkyde Aminoplaste

**Destination :** Sous couche pour peinture au four à usage industriel, mobilier de bureau, carrosserie de montage, signalisation.

**Propriétés :** Apprêt sans ponçage  
Bonne adhérence sur les surfaces métalliques dégraissées et poncées.  
Excellent pouvoir-garnissant.  
Peut être appliqué mouillé sur mouillé.

**Classification :** Famille 1 - Classe 4b1

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Peinture fluide
<b>Poids spécifique</b>	1,8 ± 0,05
<b>Extrait sec volumique</b>	52 % ± 3%
<b>Point d'éclair</b>	25°C (coupe fermée)
<b>Aspect du film</b>	Satiné et lisse
<b>Rendement théorique</b>	8 m <sup>2</sup> /kg par couche sur surface lisse.
<b>Épaisseur du film sec</b>	50 µm par couche sur surface lisse.
<b>Temps de séchage</b>	Préséchage 10 mn à l'air Etuilage 20 mn à 120°C 15 mn à 150°C
<b>Teintes</b>	Blanc 5660 Gris 5660/1
<b>Conditionnement</b>	1kg - 5kg - 20kg Catalyseur 0,100 - 0,500
<b>Conservation</b>	1 an sous abri à une température comprise entre 0°C et 25°C dans son emballage d'origine fermé.

## Conseils de mise en œuvre

<b>Matériel d'application</b>	Pistolet pneumatique
<b>Dilution</b>	D 2 de 10 à 20% pour une température de 120°C V41 de 10 à 20% pour une température de 150°C
<b>Rapport du mélange</b>	Mono composant
<b>Durée de vie du mélange</b>	Sans
<b>Préparation du produit</b>	Brasser avant sa mise en œuvre.
<b>Nettoyage des outils</b>	D2 ou V41
<b>Conditions d'application</b>	Fonds sains, propres et dégraissés
<b>Support</b>	État et qualité conformes au DTU en vigueur. Métalliques ferreux et non ferreux.

*Non revêtus :*

## Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métaux Ferreux	Dégraissage, traitement de surface pour éliminer toute trace de rouille et de calamine, suivi d'un dépoussiérage.	1 couche d'APPRET AU FOUR 5660
Métaux non ferreux	Dégraissage, traitement de surface et dépoussiérage. L'adhérence peut être améliorée par l'application de l'Impression Phosphatante.	

**Hygiène et sécurité** Produit contenant des solvants devant être appliqué dans de bonnes conditions de ventilation.  
Dans tous les cas, respecter les règles de sécurité et d'application des produits industriels.

*N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à élargir les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité ne soit engagée.  
Révision 1 du 07/04*

**PRODEC**

Allée des Glâfeuls & Allée des Orchidées, Ain Sebââ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600  
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

