

CHROMATE DE ZINC 208CX

Primaire antirouille à base de résine caoutchouc chloré

Destination : Pour les structures métalliques.
Aux ambiances agressives ou maritimes.
Travaux neufs et rénovation.

Propriétés : Très bon pouvoir antirouille.
Séchage rapide.

Classification : NM 03.3.009
Famille 1 - Classe 8a

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide.
Poids spécifique	1,25 ± 0,05
Extrait sec volumique	25 % ± 3%
Point d'éclair	30°C (coupe fermée)
Aspect du film	Mat
Rendement théorique	7 m ² /kg par couche sur surface lisse
Épaisseur du film sec	30 µm par couche sur surface lisse
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière 1 h Sec 12 h Recouvrable 48 h
Teintes	Rougeâtre.
Conditionnement	5 kg - 25 kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Brosse - Rouleau - Pistolet pneumatique - Pistolet Air less
Dilution	D2
	Brosse - Rouleau 0 à 5 %
	Pistolet 5 à 10 %
Rapport du mélange	Mono composant
Durée de vie du mélange	Sans
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Nettoyage des outils	Diluant D2
Conditions d'application	Fonds sains, propres et dégraissés, sans souillure, ni oxydation, ni calamine.
Support	État et qualité conformes au DTU 59.1
<i>Non revêtus :</i>	Métaux ferreux et non ferreux.
<i>Revêtus :</i>	Nous consulter.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métalliques neufs	Dégraissage, élimination de la calamine et de la rouille par projection de l'abrasifs au degré Sa 2,5.	1 à 2 couches du CHROMATE DE ZINC 208 CX
Travaux d'entretien	Brossage, grattage et lavage des anciens fonds corrodés.	

Précaution d'emploi Ce produit doit être recouvert avant 48 heures.

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.

Révision 1 du 06/04

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

