

CHROMATE DE ZINC 5222 NK

Primaire antirouille aux résines alkydes et pigments anticorrosion

Destination : Pour des métaux ferreux et non ferreux.
Protection de la plupart des ouvrages métalliques.
Travaux neufs et de rénovation.

Propriétés : Exempt de Plomb
Très bon pouvoir antirouille.

Classification : NM 03.3.009
Famille 1 - Classe 4a

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide
Poids spécifique	1,32 ± 0,05
Extrait sec volumique	42% ± 3%
Point d'éclair	30°C (coupe fermée)
Aspect du film	Mat
Rendement théorique	10 m ² /kg par couche sur surface lisse
Épaisseur du film sec	40 µm par couche sur surface lisse
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière 15 mn Sec 1 h Recouvrable 6 h
Teintes	Verdâtre
Conditionnement	1 kg - 4 kg - 25 kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Brosse - Rouleau - Pistolet pneumatique.
Dilution	D2
	Brosse - Rouleau 5 à 10%
	Pistolet pneumatique 10 à 15%
Rapport du mélange	Mono composant
Durée de vie du mélange	Sans
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Nettoyage des outils	D2
Conditions d'application	Fonds sains, secs et propres.
Support	Etat et qualité conformes au DTU
<i>Non revêtus :</i>	Métaux ferreux et non ferreux.
<i>Revêtus :</i>	Métaux revêtus par une ancienne peinture.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métaux Ferreux (Produits conformes aux normes en vigueur)	Dégraissage Elimination de la calamine par projection d'abrasifs au degré Sa2	1 à 2 couches de CHROMATE DE ZINC 5222NK
Métaux ferreux revêtus d'un système adhérent	Grattage et brossage de la rouille à la brosse métallique Nettoyage, dégraissage Décapage par sablage ou brossage pour éliminer toute la rouille et toute la calamine.	
Métaux non ferreux	Dégraissage, lavage, rinçage. L'adhérence peut être améliorée par l'application de l'Impression Phosphatante 104N.	

Précaution d'emploi Ce produit doit être recouvert avant 48 heures.

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

*N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à élargir les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.
Révision 1 du 07/04*

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

