

FINITION CX

Peinture de finition à base de résine caoutchouc chlorée

Destination :	Pour système caoutchouc chloré. Aux ambiances agressives ou maritimes.
Propriétés :	Résistance aux acides, bases, sels, solvants, aliphatiques. Séchage rapide.
Classification :	NM 03.3.009 Famille 1 - Classe 8a

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide
Poids spécifique	1,22 ± 0,05 selon teinte
Extrait sec volumique	40 % ± 3%
Point d'éclair	30°C (coupe fermée)
Aspect du film	Satiné
Rendement théorique	9 m ² /kg par couche sur surface lisse
Épaisseur du film sec	40 µm par couche sur surface lisse
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière 1 h Sec 12 h Recouvrable 48 h
Teintes	Selon nuancier
Conditionnement	5 kg - 20 kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Brosse - Rouleau - Pistolet pneumatique - Pistolet Air less
Dilution	D2
	Brosse - Rouleau 5 à 10 %
	Pistolet 10 à 20%
Rapport du mélange	Mono composant
Durée de vie du mélange	Sans
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Nettoyage des outils	Diluant D2
Conditions d'application	Sur primaire au caoutchouc chloré uniquement.
Support	État et qualité conformes au DTU 59.1

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métallique ferreux ou non ferreux	Primaire caoutchouc chloré 208CX, 231CX	1 à 2 couches d'une FINITION CAOUTCHOUC CHLOREE
Béton	Intermédiaire 5485/3CX	
	Primaire Prazinc 109CX	
Ancien revêtement	Nous consulter	

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants, devant être appliqué dans de bonnes conditions de ventilation. Dans tous les cas, respecter les règles de sécurité et d'application des produits industriels.

*N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.
Révision 1 du 07/04*

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

