

INTERMEDIAIRE GLYCERO 5228

Intermédiaire anti corrosif à base de résines alkydes.

Destination : Pour des métaux ferreux et non ferreux
Protection de la plupart des ouvrages métalliques.
Travaux neufs et de rénovation.

Propriétés : Très bon pouvoir anti-rouille.

Classification : NM 03.3.009
Famille 1 - Classe 4a

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide
Poids spécifique	1,5 ± 0,05
Extrait sec volumique	30 % ± 3%
Point d'éclair	45°C (coupe fermée)
Aspect du film	Satiné
Rendement théorique	6 m ² /kg par couche
Épaisseur du film sec	30 µm par couche sur surface lisse
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière 2 h Sec 8 h Recouvrable 24 h
Teintes	Blanc plus teintes en stock.
Conditionnement	5 kg - 25 kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Brosse - Rouleau - Pistolet pneumatique
Dilution	D1 ou D2. 5 à 10 %
Rapport du mélange	Mono composant
Durée de vie du mélange	Sans
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre
Nettoyage des outils	D2
Conditions d'application	Fonds sains, secs et propres.
Support	Etat et qualité conformes au DTU
<i>Non revêtus :</i>	Métaux ferreux et non ferreux.
<i>Revêtus :</i>	Métaux revêtus par une ancienne peinture adhérente.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Enduit ciment Béton	Brochage, époussetage 1 couche de POLYFIX Enduisage à l'enduit PATEX Ponçage	1 couche de l'INTERMEDIAIRE GLYCERO 5228
Métaux ferreux	2 couches de CHROMATE DE ZINC Dégraissage	
Métaux non ferreux	1 voile d'IMPRESSION PHOSPHATANTE	
Plâtre et bois	Égrenage, époussetage 1 couche de POLYFRIM	

Précaution d'emploi Ce produit doit être recouvert avant 48 heures.

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée
Révision 1 du 06/04

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

