Extérieur Intérieur

PARCODINE T120

Solution acqueuse à base de tensio actifs d'acide phosphorique.

Destination : Pour traitement des structures métalliques ou en vue de la préparation à la peinture. Solution pour dégraissage dérouillage et pour passivation des surfaces métalliques.

Propriétés : Permet d'obtenir une adhérence parfaite des impressions, des apprêts ou mêmes des laques appliquées directement.

Classification : Famille - Classe

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide incolore
Poids spécifique	1,17 Kg/L
Rendement théorique	10 m²/kg de solution à 50%.
Temps de séchage	Hors poussière
(à 20°C et 65% H.R.)	Sec 8 h
	Recouvrable
Teintes	Incolore
Conditionnement	1kg – 5 kg – 35 kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé

PRODEC

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Brosse - Chiffon.
Dilution	Eau. Jusqu'à 50%
Rapport du mélange	Mono composant
Durée de vie du mélange	Sans
Préparation du produit	Remuer la solution avant sa mise en œuvre.
Nettoyage des outils	Rinçage avec de l'eau.
Conditions d'application	Sur fonds gras et oxydés
Support	
Non revêtus :	Métalliques ferreux et non ferreux.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métalliques ferreux (Acier)	Laisser agir la parcodine pendant 5 à 10 mn et essuyer avant que le film ne commence à sécher avec un chiffon propre. Peindre le plutôt possible après séchage.	Nombre de couches suivant l'etat du support.
Tôles en Aluminium	Suivre le même procédé que sur tôle en acier et sans attendre le séchage, rincer à l'eau et laisser sécher.	

Hygiène et sécurité Ce produit contient de l'acide phosphorique, l'applicateur devra porter une blouse et des gants en caoutchouc. Le port des lunettes est également recommandé.

N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité ne soit engagée.
Révision 1 du 07/04

PRODEC
Allée des Glaïeuls & Allée des Orchidées, Aïn Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél. : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

PRODEC