

# PETROTANK 145/2PW

Revêtement à base de résine époxy polyamide

**Destination :** Revêtement intérieur des cuves qui doivent contenir des hydrocarbures ou des huiles minérales.

**Propriétés :** Produit à base de résines sans solvant.  
Résistant aux hydrocarbures et des huiles minérales.  
Application facile.

**Classification :** NM 03.3.009  
Famille 1 - Classe 6.b

## Caractéristiques

<b>Aspect en pot</b>	Pâte à deux éléments.	
<b>Poids spécifique</b>	2,48 ± 0,03 kg/L	
<b>Extrait sec volumique</b>	100%	
<b>Point d'éclair</b>	26°C (coupe fermée)	
<b>Aspect du film</b>	Mat.	
<b>Rendement théorique</b>	2 m <sup>2</sup> /kg par couche sur surface lisse	
<b>Epaisseur du film sec</b>	200 µm sur surface lisse	
<b>Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)</b>	Hors poussière	3 h
	Sec manipulable	5 h
	Sec recouvrable	8 h
<b>Teintes</b>	Rouge brique.	
<b>Conditionnement</b>	Bases :	0,890 kg - 4,450 kg
	Catalyseurs :	0,110 kg - 0,550 kg
<b>Conservation</b>	1 an sous abri en emballage d'origine fermé. Température entre 5°C et 25°C.	

## Conseils de mise en œuvre

<b>Matériel d'application</b>	Couteau à enduire
<b>Dilution</b>	V68. De 2 à 5% selon l'outil d'application.
<b>Rapport du mélange</b>	Base / Catalyseur : 0,890 / 0,110 (en poids)
<b>Durée de vie du mélange</b>	Base + Catalyseur : 12 heures au maximum à 20°C.
<b>Préparation du produit</b>	Mélanger la base et le catalyseur et attendre 15 minutes avant application.
<b>Nettoyage des outils</b>	Diluant V68
<b>Support</b>	
Non revêtus :	Métalliques.
Revêtus :	Nous consulter.

## Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métalliques ferreux	Elimination de toutes traces de rouille par projection d'abrasifs de degré 2,5 suivi d'un dépoussiérage.	1 à 2 couches du PETROTANK 1.45/2 PW
Revêtus	Nous consulter	

**Hygiène et sécurité** Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

*N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.  
Révision 1 du 07/04*

**PRODEC**

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Aïn Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600  
Tél. : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

