

FINITION EPOXY VINYL W9

Peinture de finition pour ambiance agressive à base de liants époxy vinyliques

Destination : Aux ambiances maritimes et industrielles agressives.
Protection des charpentes, installations industrielles, réservoirs métalliques.

Propriétés : Bonne tenue en milieux agressifs.
Pigmentation chimiquement inerte.

Classification : NM 03.3.009
Famille 1 - Classe 6b

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide à deux éléments.
Poids spécifique	1,25 selon pigmentation.
Extrait sec volumique	42 % ± 3%
Point d'éclair	25°C (coupe fermée)
Aspect du film	Satiné à brillant.
Rendement théorique	5 m ² /kg par couche sur surface lisse
Epaisseur du film sec	65 µm + 5
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière 1 h Sec 10 h Recouvrable 24 h
Teintes	A la demande.
Conditionnement	Base : 20,800 Catalyseur : 2,500
Conservation	1 an sous abri en emballage d'origine fermé. Température entre 5°C et 25°C.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application

Brosse - Rouleau - Pistolet pneumatique - Pistolet Air less.

Dilution

V68. De 5 à 15% selon l'outil d'application.

Rapport du mélange

Base : 20,8 - Catalyseur : 2,5

Durée de vie du mélange

Base + Catalyseur : 12 heures à 20°C.

Préparation du produit

Mélanger intimement la base et le catalyseur et attendre 15 minutes avant application.

Nettoyage des outils

Diluant V68

Conditions d'application

Fonds propres, secs et compacts.

Support

État et qualité conformes en vigueur.

Non revêtus :

Métallique préalablement protégé par un primaire et un intermédiaire antirouilles adaptés.

Revêtus :

Nous consulter.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métallique ferreux ou non ferreux	Préparation de la surface à l'aide d'un décapage Sa 2,5. 1 couche de 5399P ou 144P. 1 couche d'intermédiaire I5399	1 à 2 couches d'une FINITION ÉPOXY VINYL W9
Travaux d'entretiens	Nous consulter	

Précaution d'emploi Hygiène et sécurité

La durée de vie du mélange à respecter (une fois gélifié, le phénomène est irréversible).
Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée.
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

*N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.
Révision 1 du 07/04*

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

