

INTERMEDIAIRE CAOUTCHOUC CHLORE 5485/3

Intermédiaire monocomposant pour système caoutchouc chloré

Destination : Pour les structures métalliques.
Aux ambiances agressives ou maritimes.
Sous couches sur les primaires.
Renforce l'action anticorrosive des primaires caoutchouc chlorés.

Propriétés : Séchage rapide.

Classification : NM 03.3.009
Famille 1 - Classe 8a

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide
Poids spécifique	1,30 ± 0,05
Extrait sec volumique	46 % ± 5%
Point éclair	30°C (coupe fermée)
Aspect du film	Mat
Rendement théorique	10 m ² /kg par couche sur surface lisse
Épaisseur du film sec	40 µm par couche sur surface lisse
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière 1h Sec 12 h Recouvrable 48 h
Teintes	Gris
Conditionnement	5 kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Brosse - Rouleau - Pistolet pneumatique - Pistolet Air less
Dilution	D2
	Brosse - Rouleau 0 à 5 %
	Pistolet 15 à 20%
Rapport du mélange	Mono composant
Durée de vie du mélange	Sans
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Nettoyage des outils	Diluant D2
Conditions d'application	Sur primaire au caoutchouc chloré uniquement.
Support	État et qualité conformes au DTU 59.1

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métallique ferreux ou non ferreux	Primaire caoutchouc chloré 208CX ou 231CX	Avant finition 1 à 2 couches d' INTERMEDIAIRE CAOUTCHOUC CHLORE 5485/3
	Intermédiaire 5485/3CX	
Ancien revêtement	Nous consulter	

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

*N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.
Révision 1 du 07/04*

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

