

PLASTIBRAI 5340

Revêtement souple à base de résine époxy et de brai de houille.

Destination :	Revêtements intérieurs pour bâche à eau. Utiliser comme chape d'étanchiété pour taliers de pont.
Propriétés :	Stabilité de la souplesse dans le temps. Produit qui résiste aux variations importantes de températures.
Classification :	NM 03.3.009 Famille V - Classe 3.b

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide à deux éléments.
Poids spécifique	1,28 ± 0,05 kg/L
Extrait sec volumique	70 % ± 2%
Point d'éclair	26°C (coupe fermée)
Aspect du film	Satiné à mat.
Rendement théorique	2 m ² /kg par couche
Épaisseur du film sec	280 µm
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	5 heures
Teintes	Noire
Conditionnement	Bases : 6,500 kg Catalyseurs : 3,500 kg
Conservation	1 an sous abri en emballage d'origine fermé. Température entre 5°C et 25°C.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse
Dilution	V68. De 2 à 5%
Rapport du mélange	Base / Catalyseur : 65 / 35 (en poids)
Durée de vie du mélange	Base + Catalyseur : 8 heures au maximum à 20°C.
Préparation du produit	Mélanger la base et le catalyseur et attendre 15 minutes avant application.
Nettoyage des outils	Diluant V68
Support	
Non revêtus :	Métalliques, Bétons.
Revêtus :	Nous consulter.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métaux	Ponçage et brossage des supports, suivi d'un dépoussiérage afin d'éliminer toutes traces d'impuretés.	1 à 2 couches du PLASTIBRAI 5340.
Revêtus	Nous consulter	

Précaution d'emploi La deuxième couche du PLASTIBRAI 5340 doit être appliquée avant la polymérisation complète de la première couche, qui doit être encore poisseuse, pour favoriser une bonne liaison inter couches.

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

*N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.
Révision 1 du 07/04*

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél. : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

