Extérieur Intérieur

PROCERAM 143PW 144PW

Revêtement époxydique à deux composants sans solvants.

Destination : Pour les revêtements alimentaires tels que les glucoseries, chocolateries et les laiteries. Pour le revêtement des cuves, des sols d'usines et des bétons anti-poussières.

Propriétés : Peinture alimentaire sans solvant. Très grande résistance à l'abrasion et aux produits alimentaires.

Classification : NM 03.3.009 Famille 1 - Classe 6b.

Caractéristiques

Aspect en pot	Produit pâteux à deux éléments.	
Poids spécifique	1,700 ± 0,05 kg/L	
Extrait sec volumique	100%	
Aspect du film	Satiné	
Rendement théorique	2 m²/kg par couche sur surface lisse	
Epaisseur du film sec	300 µm	
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	16 heures.	
Teintes	Blanc	144 PW
	Ocre rouge	143 PW
Conditionnement	Bases :	0,750 kg - 3,750 kg
	Catalyseurs :	0,250 kg - 1,250 kg
Conservation	1 an sous abri en emballage d'origine fermé. Température entre 5°C et 25°C.	

PRODEC

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Couteau à enduire
Dilution	Sans
Rapport du mélange	Base / Catalyseur : 75 / 25 (en poids)
Durée de vie du mélange	Base + Catalyseur : 150 munites à 20°C.
Préparation du produit	Mélanger intimement la base et le catalyseur et attendre 15 minutes
Nettoyage des outils	Diluant V68
Support	
Non revêtus :	Béton.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Béton - Métal	Brossage des surfaces pour éliminer les particules non adhérentes suivi d'un dépoussiérage.	1 couche de PROCERAM 144 PW
Revêtus	Nous consulter	

Précaution d'emploi Le produit doit être utilisé sans solvant pour garder son caractère alimentaire. Il doit être appliqué en une seule couche.

Hygiène et sécurité Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

N.B. : L'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.
Révision 1 du 07/04

PRODEC
Allée des Glaïeuls & Allée des Orchidées, Aïn Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél. : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

PRODEC