

PROZINC 109/1HT (250°C)

Primaire anticorrosion riche en poudre de zinc à base de liant caoutchouc isomérisé

Destination : Pour la protection des structures métalliques portées à une température allant jusqu'à 250°C.
Pour l'intérieur et l'extérieur.

Propriétés : Bon pouvoir anticorrosif pour tuyauteries, cheminées, caniveaux de four.
Recouvrable par lui-même et finition aluminium 940/1HT.

Classification : NM 03.3.009.
Famille 1 - Classe 6b .

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide.	
Poids spécifique	2,8 ± 0,1	
Extrait sec volumique	60 % ± 3%	
Point d'éclair	26°C (coupe fermée)	
Aspect du film	Mat.	
Rendement théorique	4 m ² /kg par couche sur surface lisse	
Epaisseur du film sec	55 µm	
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Hors poussière	20 mn
	Sec manipulable	1 h
	Sec recouvrable	6 h
Teintes	Gris cendre.	
Conditionnement	1 kg et 5 kg	
Conservation	1 an sous abri en emballage d'origine fermé.	

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application

Brosse - Pistolet Airless

Dilution

D2. Jusqu'à 15% selon le moyen d'application.

Préparation du produit

Brasser avant sa mise en œuvre.

Nettoyage des outils

Diluant D2.

Support

Non revêtus :

Métalliques.

Revêtus :

Nous consulter.

Système d'application

Support

Métalliques ferreux et non ferreux

Revêtus

Préparation des fonds

Préparation de la surface à l'aide de sablage au degré Sa 2,5.

Nous consulter

Finition

1 à 2 couches de PROZINC 109/1 HT.

Hygiène et sécurité

Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.

Révision 1 du 07/04

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél. : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

