

SILICONE ALUMINIUM 940/2HT (500°)

Peinture finition pour haute température, à base d'aluminium et liant siliconé

Destination :	Pour ouvrages métalliques exposés à une température de 250°C à 500°C. A l'intérieur de préférence.
Propriétés :	Couche de finition anticorrosion pour température de 250°C à 500°C. La montée en température doit être lente et régulière afin d'assurer une bonne polymérisation du système.
Classification :	NM 03.3.009 Famille I - Classe 9c.

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture fluide en un seul élément.	
Poids spécifique	1,00 ± 0,05	
Extrait sec volumique	36 % ± 3%	
Point d'éclair	30°C (coupe fermée)	
Aspect du film	Satiné.	
Rendement théorique	10 m ² /kg par couche sur surface lisse	
Epaisseur du film sec	40 µm	
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Séchage	15 mn
	Sec manipulable	2 h
Teintes	Aluminium	
Conditionnement	5 kg	
Conservation	Matière instable au stockage.	

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application

Brosse - Pistolet pneumatique.

Dilution

Produit prêt à l'emploi (utiliser le diluant D2 si nécessaire)

Préparation du produit

Bien homogénéiser avant sa mise en œuvre.

Nettoyage des outils

Diluant D2.

Conditions d'application

Fonds propres et secs.

Support

Non revêtus :

Métalliques ferreux et non ferreux traités d'un anticorrosion 109/2HT.

Revêtus :

Nous consulter.

Système d'application

Support	Préparation des fonds	Finition
Métaux ferreux et non ferreux	Traitement de surface. Application d'un primaire anticorrosion Prozinc HT (50°C).	1 à 2 couches de SIUCONE ALUMINIUM
Métalliques revêtus	Nous consulter	

Hygiène et sécurité Ce produit contient des solvants inflammables. En atmosphère confinée, une bonne ventilation est recommandée. Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits industriels.

N.B. : l'évolution des besoins de notre clientèle ainsi que les progrès techniques peuvent nous mener à changer les caractéristiques de nos produits sans préavis et sans que notre responsabilité soit engagée.

Révision 1 du 07/04

PRODEC

Allée des Glorieux & Allée des Orchidées, Ain Sebaâ - B.P. 2521 - Casablanca 21 600
Tél. : (212) 022 66 78 01 / 02 / 03 (LG) - Fax : (212) 022 35 16 64

